

KONSERVERINGSRAPPORT

Hank av järn till kärl av täljsten

Invnr. SHM 34000:Bj 879

FD 524820

Up. Adelsö, Björkö, Hemlanden, RAÄ 118

Skadebeskrivning; Hanken hade aktiv korrosion över hela ytan. Ena änden är fragmentarisk. Rester av gammalt lim på hankens fästplatta. Täckt av gammalt vax.



Åtgärd; Hanken lades i lacknafta för att lösa upp vaxet på ytan. Därefter stabiliserades hanken kemiskt i avjoniserat vatten. Vattnet byttes varje vecka och då kontrollerades också kloridhalten. När inga klorider längre kunde spåras med dropptest med silvernitrat, avslutades urlakningen. Hanken dehydrerades i etanol i två veckor och torkades sedan i värmegugn i 50 grader i fem dagar. Hanken behandlades med Dinitrolpasta ; en inhibitor bestående av petroleumsulfonat med aminer, löst i lacknafta. Dinitrolpastan fick dra in i föremålets ytskikt över natten och överflödigt Dinitrolpasta torkades av med papper. Slutligen ytbehandlades den med mikrokristallint vax, löst i lacknafta.



Katarina Lampel
Konservator