




Königl. Sächs. Hoflieferant



Kaiserl. Türk. Hoflieferant



Hoflieferant I. M. der Kaiserin von Deutschland



Hofl. I. Königl. Hoheit
der Frau Erbgrössherzogin von Sachsen



Hofl. I. Königl. Hoheit
der Frau Herzogin Carl i. Bayern

Lürich 11. Februar 1892
Frau Gräfin W. von Kallmühl
Stockholm
Schweden

G. Henneberg's

Seidenstoff-Fabrik-Dépôt.

Pro.	Dessin	Metres	Exp. No.	Netto Ko.
			164729	1.035

Sende heute per Post ~~voll~~ und portofrei durch Vermittlung meines Hauses G. Henneberg in Lürich unter Postangabe N. 160.

14	Damas beige	56 ^{1/2} m	12.25	171.50
		10%		17.15
	Porto			154.35
	Verbung abgabe			2.50
				20
				157.05

Rein netto gegen Barszahlung

Handwritten signature and notes in cursive script.

Handwritten notes in blue ink: "Petit et Grefinmont", "Kontant", and "332 1/2".

Amtliche Analysen von G. Henneberg's „Monopol-Seide“.

Deutschland.

Auszug der **Analyse** des Hrn. **Dr. C. Bischoff**, vereid. Chemiker der Kgl. Gerichte in *Berlin*.

Qual.	Breite	Gewicht von 1 qdm.	Feuchtigkeit	Asche	Wasserlösliche Stoffe
7	52 cm.	1.013 gr.	8.10 %	1.53 %	3.405 %
11	60 cm.	1.388 „	8.10 %	1.52 %	2.630 %
12	60 cm.	1.443 „	7.90 %	1.26 %	2.140 %

..... „Aus der Gesamtheit der Analysen folgt: Daß die mir vorgelegte **Henneberg'sche „Monopol-Seide“** frei ist von jeder mineralischen Beschwerung, mikroskopisch sich als ein völlig reines gleichmäßiges Seidengewebe zeigt, und den besten Fabrikaten zuzurechnen ist, welche in schwarzen Seidenstoffen produziert werden.“
 Berlin, den 4. September 1886. sig. **Dr. C. Bischoff**, gerichtlicher Chemiker zu Berlin.

Oesterreich-Ungarn.

Auszug der **Analyse** des Hrn. Professor **Dr. Godeffroy** in *Wien*,
 Chem. Laboratorium des allg. österr. Apotheker-Vereins.

Qual.	Breite	Aschengehalt	Feuchtigkeit	Wasserlösliche Stoffe
10	58 cm.	1,317 %	8,791 %	1,90 %
12	60 cm.	1,253 %	8,867 %	2,20 %

..... „Aus dem Resultate der Analyse ergibt sich demnach, daß die von dem Seiden-Industriellen **G. Henneberg** „in Zürich in den Handel gebrachte Marke „**Monopol-Seide**“ reine unverfälschte Seide ist.“
 Wien, am 28. Juli 1886. sig. Professor **Dr. Godeffroy**.

Schweiz.

Auszug der **Analyse** des Herrn **Dr. Schaffer**, Amtlicher Chemiker des Kantons *Bern*.

..... „Es wurden zusammen geprüft die Qual. 9 und 11 und 7, 8, 9, 10, 11 und 12.
 die Qual. 9 und 11 enthielten Asche: 1,08 %
 die Qual. 7-12 enthielten Asche: 1,25 %
 der einmalige wässerige Auszug sämtlicher Muster betrug im Mittel 3,20 %.
 Eine eingehende mikroskopische Prüfung sämtlicher Muster ergab ferner, daß dieselben einzig nur aus gefärbten Seidenfäden bestehen, und ein gleichmäßiges, außergewöhnlich solides Gewebe bilden. — Es darf somit die **Henneberg'sche „Monopol-Seide“** als ein reines, in keiner Weise beschwertes Seidengewebe bester Qualität bezeichnet werden.
 Bern, den 21. September 1886. sig. **Dr. Schaffer**, Amtlicher Chemiker des Kts. Bern.

☛ Nur direkt und nur echt, wenn auf der Kante eines jeden metre eingedruckt ist: **G. HENNEBERG'S „MONOPOL“** Muster umgehend.