

Fnr

BEHANDLING
foto neg nr före
Fv 95.3

foto neg nr efter
Fv 96.6

röntgen neg nr

skalpell

tång

fiberborste

roterande trissa-1
borste-2

mikrobläster aluminium-1
glas-2
grovbläster-3

ultraljudsvibrator

EDTA / min

elektrolys

urlakning / dygn

avfettning propanol-1
acetan-2
etanol-3

torkning / dygn

YTSKYDD
vaxning / dygn

lackning

tannin-1
ferry-2
övrigt-3

ingen åtgärd

anmärkning * se bilaga

LIMMAD MED KARLSSON
KLISTER (CELLULOSE NI-
TRAT & POLYVINYL ACETAT)

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Hom 50-60 %
Trä 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap 508
 Socken Julita
 Beställare SHM
 Dnr

Datum 22-3-95
 Konserverat av AC Danielsson
 SFV Anr 95-19
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-5, horn-6, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flakor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
9	7	8.0	7	3.5											
12:1	7	↓	7	3.5				X							
12:2	7	↓	7	3.5				X							
12:3	7	131.1	7	3.5				X							
12:4		↑	7	3.5				X							
25:1	7,7	26.9	7	3.5				X						X	
25:2	↑	↑	↑	↑				↑							
43:1	↓	↓	↓	↓				↓							
43:2	7,2	141.4	7	2,3,5,6				X			X				
114:1	7	147.3	7	2,3,5				X							
114:2		↑													
114:3															
114:4															
114:5															

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.4 foto neg nr efter Fv	95.11 röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
9	56	180		X			2	7				177	7	3	3				
12:1	65	183		X			2	7				177	7	3	3				
12:2	65	183		X			2	7				177	7	3	3				
12:3	65	183		X			2	7				177	7	3	3				
12:4	65	183		X			2	7				177	7	3	3				
25:1	67	182		X			2	7				177	7	3	3				
25:2	67	184		X			2	7				177	7	3	3				
43:1	61	184		X			2	7				177	7	3	3				
43:2	61	184		X			2	7				177	7	3	3				
114:1	60	185		X			2	7				177	7	3	3				
114:2	60	185		X			2	7				177	7	3	3				
114:3	60	185		X			2	7				177	7	3	3				
114:4	60	185		X			2	7				177	7	3	3				
114:5	60	185		X			2	7				177	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-60 %
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap 30"
Socken Julita kloster
Beställare CHM
Dnr

Datum 22-3-95
Konsvererat av AC Danielsson
SFV Anr 95-A
SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-5, horn-6, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
114:6															
141	2	639	7	3,6								X	X		
146	2	8.3	7	3,6											
164:2	7	3.6	7	3,5				X							
185:1	7	1507													
185:2	7	↑													
194:	7	10.1	7	3,5				X							
195:1	↓	↓	↓	↓				↓		↓					
195:2	7	110.8	7	3,5				X		X					
213	7	48.4	7	3,5				X							
214:1	7	140.9	7	3,5				X				X			
214:2	7	↑	7	3,5				X				X			
231	7	14.9	7	3,5				X							
241:1	7	60.5	7	3,5				X				X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.4	foto neg nr efter Fv	95.11	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
114:6	60		185		X				2	7				127	7	3					
141	56		180		X				2	7				-	7						
146	56		180		X				2	7				127	7	3					
164:2	58		180		X				2	7				127	7	3					
185:1	63		187		X				2	7				127	7	3					
185:2	63		187		X				2	7				127	7	3					
194	56		180		X				2	7				127	7	3					
195:1	64		188		X				2	7				127	7	3					
195:2	64		188		X				2	7				127	7	3					
213	56		180		X				2	7				127	7	3					
214:1	57		182		X				2	7				127	7	3					
214:2	68		192		X				2	7				127	7	3					
231	68		192		X				2	7				127	7	3					
241:1	57		181		X				2	7				127	7	3					

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT
Landskap
Sociale
Bestånd
Dr
Datum
Konservat
SEV Art
SEV Dr
Fnr Förml

Fnr Föremål

$$\underline{241:2}$$

247:4

$$250:2)$$
$$250 : 3$$
$$250:4$$
 $254:1$

254: 2

254: 4

 $254:5$

261:5

272:

274

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD

helt-1

MAGNETITSKIKT

helt-1

glödpatina

krustor

sprickor

flavor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.4 foto neg nr efter Fv	95.11 röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
241:2	67	191		X			2	7				177	7	3	3				
247:4	67	181		X			2	7				177	7	3	3				
250:2	66	186		X			2	7				177	7	3	3				
250:3	66	186		X			2	7				177	7	3	3				
250:4	66	186		X			2	7				177	7	3	3				
254:1	62	186		X			2	7				177	7	3	3				
254:2	62	189		X			2	7				177	7	3	3				
254:4	62	189		X			2	7				177	7	3	3				
254:5	62	189		X			2	7				177	7	3	3				
261:5	59/69/70	182/70		X			2	7				177	7	3	3				
272	56	180		X			2	7				177	7	3	3				
274	57	181		X			2	7				177	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
 Glas 40-60 %
 Ben
 Horn 50-60 %
 Trä
 Textil 40-50 %

Landskap *So*
Socken *Juika kloster*
Beställare *SHM*
Dnr

Datum 22-3-95
Konserverat av A-C Danielsson
SFV Anr 95-7
SFV Dnr

285	7	22,9	7	2,35
316	7	2,7	7	3,5
275	7	19,5	7	3,5
261'a	7,2	297,8	7	3,5
201	2	0,8	7	3,6

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
annan metall-3, trä-4,
ben- , horn-5, glas-6, annat
organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD

helt-1

delvis-2

MAGNETITSKIKT

helt-1

delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

Fnr

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.4	foto neg nr efter Fv	95.11	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
285	58		180		X				2	7				177	7	3	3				
316	56		180		X				2	7				177	7	3	3				
275					X				2	7				177	7	3	3				
261'a	59/69/70		182/130		X				2	7				177	7	3	3	X			Cu-leg. endast lackade ytsk
201	56		180		X				2	7				177	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Horn 50-60 %	Metall 15-40 %
Trä	Glas 40-60 %
Textil 40-50 %	Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Dr**
 Socken **Falun, kv Köpmannen**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950608**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
2.			1	6.											
2.	36.		1	8											
3.	584		1	8											
3.	47.9		1	8											
1	88.7		1	3.5.8											
2.	0.1		1	8											
2.	4.		1	8											
2.	0.1		1	8											
2.	1.1		1	8								X			
2.	10.1		1	8											
	0.2		1	8											
2	7.		1	5											
1	888.		1	4.5.8								X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.3	foto neg nr efter Fv 96.6	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
258	165	126					2		x				1	1		x			
262	166	126					2		x				1	1		x			
271	169	129							x				1	1					
272	169	129					2		x				1	1					
273	173	131					2	3				275	1	5	7				
165	165	126					2		x				1	1					
279	166	127					2		x				1	1					
138	165	128							x				1	1					
257	165	128		x					x				1	1					
141	166	127				x							2		x				GULT VAX CERA FLAVA
137	165	126					2		x				1	1					
166	166	127				x							2		x				GULT VAX CERA FLAVA
142	172	134					2	3				275	1	5	7				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Da*
 Socken *LEKSAND, VÄSTANNORTJÄRN*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *950420*
 Konserverat av *BOSSE ENGSTRÖM*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flakor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>TILLHÖRA 3</i>	<i>0.7</i>														
<i>252 J RING, BESLAG & PATRONHYISA 2.3.</i>	<i>6.9</i>		<i>1</i>	<i>3.6.8</i>											
<i>356 J (1) SPIK, VERCTYG, TENAR & BLECK 1.</i>	<i>21.7</i>		<i>1</i>	<i>3.5.</i>								<i>x</i>			
<i>356 J (2)</i>	<i>8.1</i>		<i>1</i>	<i>3.</i>							<i>x</i>	<i>x</i>			
<i>308 BÄLTESBESLAG.</i>	<i>0.3</i>		<i>1</i>	<i>8.</i>								<i>x</i>			
<i>331 "</i>	<i>0.2</i>		<i>1</i>	<i>8</i>								<i>x</i>			
<i>332 "</i>	<i>1.1</i>		<i>1</i>	<i>6.8</i>								<i>x</i>			
<i>517 i TENAR</i>	<i>3.6</i>		<i>1</i>	<i>3.4.5.</i>					<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>			
<i>521 K</i>	<i>35.4</i>		<i>1</i>	<i>3.5.</i>						<i>x</i>		<i>x</i>			
<i>526 L TEN</i>	<i>13.8</i>		<i>1</i>	<i>6.8</i>											
<i>663</i>	<i>2.6</i>		<i>1</i>	<i>3.6</i>								<i>x</i>			
<i>661 BÄLTESBESLAG</i>	<i>7.1</i>		<i>1</i>	<i>3.6.</i>								<i>x</i>			
<i>?</i>	<i>0.4</i>		<i>1</i>	<i>6.8</i>											
<i>668 KNAPP</i>	<i>2.2</i>		<i>1</i>	<i>7.</i>											

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.4	foto neg nr efter Fv 96.7	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övnigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
TILLHÖRA3	36	60					2		x	1			1	1		x			
252 J	37	60					2		x	1			1	1		x			
356 J(1)	37	58					2	3				275	1	5	7				
356 J(2)	37	58						3						1					
308	38	61					2		x	1			1	1		x			
331	38	61					2		x	1			1	1		x			
332	38	61					2		x	1			1	1		x			
517 i	39	59		x			2	2				275	1	5	7				
521 K	39	59		x			2	3				275	1	5	7				
526 L	39	60					2					275							
663	39	61					2		x	1			1	1		x			
661	39	60					2		x	1			1	1		x			
	38	60					2		x	1			1	5	7				
668	38	60					2		x				1	1		x			

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVRINGSRAPPORT
Landskap 13
Söcken 13
Beställare 344
Dnr
Datum 95-03-20
Konservat av 3033
SPV Anr 95-A
SPV Dnr
Pnr Föremål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *april -95*
 Konserverat av *ACD*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
143	2.5		7	3.5											
144	4.0		7	3.5											
145	13.7		7	3.5											
146	6.7		7	3.5											
147	14.1		7	3.5											
148	5.6		7	3.5											
149	17.2		7	3.5											
150	10.0		7	3.5											
151	7.4		7	3.5											
152	4.2		7	3.5											
153	1.0		7	3.5											
154	5.0		7	3.5											
155	8.2		7	3.5											
156	0.6		7	3.5											

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3	96.1	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
143	176	127	7						2	2											
144	-11-	127	7						2	2											
145	-11-	128	7						2	2											
146	-11-	127	7						2	2											
147	177	128	7						2	2											
148	-11-	127	7						2	2											
149	-11-	128	7						2	2											
150	178	127	7						2	2											
151	-11-	127	7						2	2											
152	-11-	127	7						2	2											
153	-11-	129	7						2	2											
154	-11-	129	7						2	2											
155	-11-	129	7						2	2											
156	179	129	7						2	2											

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-60 %
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *april -95*
 Konserverat av *ALD*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>157</i>	<i>7</i>	<i>14.4</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>158</i>	<i>7</i>	<i>3.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>159</i>	<i>7</i>	<i>3.3</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>160</i>	<i>7</i>	<i>5.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>161</i>	<i>7</i>	<i>6.3</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>162</i>	<i>7</i>	<i>5.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>163</i>	<i>7</i>	<i>3.9</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>164</i>	<i>7</i>	<i>7.3</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>165</i>	<i>7</i>	<i>17.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>166</i>	<i>7</i>	<i>4.0</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>167</i>	<i>7</i>	<i>9.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>168</i>	<i>7</i>	<i>6.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>169</i>	<i>7</i>	<i>4.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>170</i>	<i>7</i>	<i>2.3</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	95.3 96.1 foto neg nr efter FV	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
157	179	129		X			2	2											
158	-11-	129		X			2	2											
159	-11-	129		X			2	2											
160	-11-	129		X			2	2											
161	-11-	129		X			2	2											
162	180	130		X			2	2											
163	-11-	130		X			2	2											
164	-11-	130		X			2	2											
165	-11-	130		X			2	2											
166	-11-	130		X			2	2											
167	-11-	130		X			2	2											
168	-11-	132		X			2	2											
169	-11-	130		X			2	2											
170	-11-	130		X			2	2											

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

- Metall 15-40 %
- Horn 50-60 %
- Trä 40-50 %
- Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *ÖP*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *CHM*
 Dnr

Datum *april-95*
 Konserverat av *ALD*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>171</i>	<i>7</i>	<i>7.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>172</i>	<i>7</i>	<i>1.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>173</i>	<i>7</i>	<i>3.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>174</i>	<i>7</i>	<i>6.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>175</i>	<i>7</i>	<i>13.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>176</i>	<i>7</i>	<i>2.5</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>177</i>	<i>7</i>	<i>4.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>178</i>	<i>7</i>	<i>11.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>179</i>	<i>7</i>	<i>2.0</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>180</i>	<i>7</i>	<i>2.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>181</i>	<i>7</i>	<i>4.3</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>182</i>	<i>7</i>	<i>12.0</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>183</i>	<i>7</i>	<i>4.3</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>184</i>	<i>7</i>	<i>3.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3	96.1	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
171	181	130		X					2	2											
172	-11-	131		X					2	2											
173	-11-	131		X					2	2											
174	-11-	131		X					2	2											
175	-11-	131		X					2	2											
176	-11-	131		X					2	2											
177	182	131		X					2	2											
178	-11-	131		X					2	2											
179	-11-	131		X					2	2											
180	-11-	131		X					2	2											
181	-11-	132		X					2	2											
182	-11-	132		X					2	2											
183	-11-	132		X					2	2											
184	-11-	132		X					2	2											

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

- Metall 15-40 %
- Horn 50-60 %
- Trä 40-50 %
- Textil 40-50 %
- Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *april-95*
 Konserverat av *ALD*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
 annan metall-3, trä-4,
 ben-, horn-5, glas-6, annat
 organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
 delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
 orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD

helt-1
 delvis-2

MAGNETITSKIKT

helt-1
 delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

185

7

7.7

7

3.5

186

7

5.6

7

3.5

187

2

0.1

7

3.6

188

7

7.6

7

3.5

189

7

2.5

7

3.5

190

7

8.9

7

3.5

191

7

3.5

7

3.5

192

2

0.6

7

3.6

193

7

8.9

7

3.5

194

7

37.9

7

3.5

195

7

2.7

7

3.5

196

7

3.6

7

3.5

197

7

3.6

7

3.5

198

7

4.6

7

3.5

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3 96.1 foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
185	182	132		X			2	2											
186	188	132		X			2	2											
187	-11-	132		X			2												
188	-11-	132		X			2	2											
189	-11-	133		X			2	2											
190	183	133		X			2	2											
191	-11-	133		X			2	2											
192	-11-	133		X			2												
193	-11-	133		X			2	2											
194	184	133		X			2	2											
195	-11-	133		X			2	2											
196	-11-	133		X			2	2											
197	-11-	133		X			2	2											
198	-11-	133		X			2	2											

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Horn 50-60 %
 Metall 15-40 %
 Trä 40-60 %
 Ben 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *april-95*
 Konserverat av *ACD*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>199</i>	<i>7</i>	<i>0.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>200</i>	<i>7</i>	<i>6.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>201</i>	<i>7</i>	<i>6.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>202</i>	<i>7</i>	<i>2.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>203</i>	<i>7</i>	<i>5.3</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>204</i>	<i>7</i>	<i>10.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>205</i>	<i>7</i>	<i>6.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>206</i>	<i>7</i>	<i>6.3</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>207</i>	<i>2</i>	<i>1.6</i>		<i>7</i>	<i>3.6</i>						<i>X</i>					
<i>208</i>	<i>7</i>	<i>1.4</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>209</i>	<i>7</i>	<i>5.5</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>210</i>	<i>7</i>	<i>7.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>211</i>	<i>7</i>	<i>5.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>212</i>	<i>7</i>	<i>2.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3 96.1 foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
199	184	133		X			2	2											
200	185	133		X			2	2											
201	-11-	134		X			2	2											
202	-11-	134		X			2	2											
203	-11-	134		X			2	2											
204	-11-	134		X			2	2											
205	-11-	134		X			2	2											
206	186	134		X			2	2											
207	-11-	135		X			2												
208	-11-	135		X			2	2											
209	-11-	135		X			2	2											
210	-11-	135		X			2	2											
211	-11-	135		X			2	2											
212	187	135		X			2	2											

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Horn 50-60 %
Metall 15-40 %
Trä 40-60 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
Socken *Eketorp*
Beställare *SHM*
Dnr

Datum *april -95*
Konsvererat av *ALD*
SFV Anr *95-A*
SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben- , horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>213</i>	<i>7</i>	<i>8.0</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>214</i>	<i>7</i>	<i>3.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>215</i>	<i>7</i>	<i>7.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>216</i>	<i>7</i>	<i>3.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>217</i>	<i>7</i>	<i>2.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>218</i>	<i>7</i>	<i>2.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>219</i>	<i>7</i>	<i>15.0</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>220</i>	<i>7</i>	<i>9.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>221</i>	<i>7</i>	<i>5.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>222</i>	<i>7</i>	<i>2.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>223</i>	<i>7</i>	<i>1.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>224</i>	<i>7</i>	<i>10.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>225</i>	<i>7</i>	<i>8.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>226</i>	<i>7</i>	<i>7.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3	96.1	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryll-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
213	187	135	X						2	2											
214	-11-	135	X						2	2											
215	-11-	135	X						2	2											
216	-11-	136	X						2	2											
217	-11-	136	X						2	2											
218	-11-	136	X						2	2											
219	-11-	136	X						2	2											
220	-11-	136	X						2	2											
221	188	136	X						2	2											
222	-11-	136	X						2	2											
223	-11-	136	X						2	2											
224	-11-	136	X						2	2											
225	-11-	137	X						2	2											
226	-11-	137	X						2	2											

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
Socken *Eketorp*
Beställare *SHM*
Dnr

Datum *april-95*
Konserverat av *ACD*
SFV Anr *95-4*
SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
228	7	12,3		7	3,5						X					
229	7	1,2		7	3,5						X					
230	7	3,2		7	3,5						X					
231	7	5,1		7	3,5						X					
232	7	9,9		7	3,5						X					
233	7	10,8		7	3,5						X					
234	7	3,1		7	3,5						X					
235	7	2,0		7	3,5						X					
236	7	4,0		7	3,5						X					
237	7	4,0		7	3,5						X					
238	7	4,5		7	3,5						X					
7	7	6,2		7	2,5						X					
2	7	6,6		7	3,5						X					
3	7	6,8		7	3,5						X					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3	96.1	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
228	189	137		X					2	2											
229	-11-	137		X					2	2											
230	-11-	137		X					2	2											
231	-11-	137		X					2	2											
232	-11-	137		X					2	2											
233	-11-	137		X					2	2											
234	-11-	137		X					2	2											
235	-11-	137		X					2	2											
236	-11-	137		X					2	2											
237	190	137		X					2	2											
238	-11-	137		X					2	2											
1	190	137		X					2	2											
2	-11-	126		X					2	2											
3	-11-	126		X					2	2											

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben

Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *april-95*
 Konserverat av *ALD*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
 annan metall-3, trä-4,
 ben-, horn-5, glas-6, annat
 organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
 delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
 orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.

GENOMKORRODERAD

helt-1
 delvis-2

MAGNETITSKIKT

helt-1
 delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

4	1	260	1	3.5															
5	1	94.4	1	3.5															
2	1	3.6	1	3.5															
3	1	6.5	1	3.5															
7	1	4.1	1	3.5															
2	1	1.4	1	3.5															
3	1	5.1	1	3.5															
5	1	9.5	1	3.5															
6	1	8.2	1	3.5															
10	1	5.4	1	3.5															
18	1	3.8	1	3.5															
22	1	2.3	1	3.5															

Landskap *Öl*
Socken *Eketorp*
Beställare *3441*
Dnr

Datum *april - 95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

2	7	4.5	7	3.5
3	7	6.0	7	3.5
4	7	12.2	7	3.5
5	7	0.9	7	3.5
6	7	5.9	7	3.5

Fnr

BEHANDLING

foto neg nr före
Fv

foto neg nr efter
Fv

röntgen neg nr

skalpell

tǎng	躺	躺着	躺着看书
------	---	----	------

fiberborste

roterande trissa-1
borste-2

mikrobläster aluminium-1
glas-2
grovbläster-3

ultraljudsvibrator

EDTA / min

elektrolýs

urlakning / dygn

avfettning propanol-1
acetone-2
etanol-3

torkning / dygn

YTSKYDD

vaxning / dygn

lackning

tannin-1
ferryl-2
övrigt-3

ingen åtgärd

anmärkning * se bilaga

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Horn 50-60 %
Metall 15-40 %

Trä Glas 40-60 %

Textil 40-50 % Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **Eketorp**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950324**
 Konserverat av **BOSSE-ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flakor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J19 F2 TEN	1	1.8	1	3.5								X			
" F3 TEN o BLECK	1.2	5.3	1	2.356								X			
" F4 FRAGM. SPIKHUVUD-SKAFT 1		4.7	1	3.5								X			
" F5 NITBRICKA	1	8.9	1	3.5								X			
" F6 SPIKSKAFT	1	0.9	1	3.5						X		X			
" F7 NITBRICKA	1	2.7	1	3.5								X			
" F8 SPIK-NITHUVUD	1	12.2	1	3.5.7					X			X			
" F9 SMIDESAVFALL	1	48.6	1	3.5								X			
" F10 "	1	27.5	1	3.5						X		X			
" F11 "	1	35.3	1	3.5								X			
" F12 BESLAG	1	8.5	1	3.5								X			
" F13 SPIK-NIT	1	1.9	1	3.5								X			
" F14 SMIDESAVFALL	1	7.5	1	3.5								X			
" F15 SPIKSKAFT o FRAGM.	1	5.2	1	3.5								X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.4	foto neg nr efter Fv 96.4	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J19F2	40	69					1.2	3				274	1	3	3				
" F3	40	69					1.2	3				274	1	3	3				
" F4	40	69					1.2	3				274	1	3	3				
" F5	40	69					1.2	3				274	1	3	3				
" F6	40	69					1.2	3				274	1	3	3				
" F7	40	69					2	3				274	1	3	3				
" F8	41	70					2	3				274	1	3	3				
" F9	41	70					2	3				274	1	3	3				
" F10	41	70					2	3				274	1	3	3				
" F11	41	70					2	3				274	1	3	3				
" F12	41	70					1.2	3				274	1	3	3				
" F13	41	70					1.2	3				274	1	3	3				
" F14	42	71					1.2	3				274	1	3	3				
" F15	42	71					1.2	3				274	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTHET VID FÖRVARING

Horn 50-60 %
Trä 40-50 %
Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950324**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J19F16 SMIDESAVFALL	1	2.3		1	3.5						x		x			
" F17 TEN	1	2.3		1	3.5						x		x			
" F18 HÅSTKOSÖM	1	2.9		1	3.5								x			
" F19 TEN+FRAGM.	1	16.1		1	3.								x			
" F20 SPIK	1	4.8		1	3.								x			
" F21 SMIDESAVFALL	1	61.6		1	3.5						x		x			
" F22 TEN	1	8.4		1	3.5								x			
" F23 SMIDESAVFALL	1	9.4		1	3.5								x			
" F25 SPIKSKAFT	1	3.6		1	3.5						x		x			
" F26 BLECK	1	5.1		1	3.5						x		x			
" F27 SMIDESAVFALL	1	22.		1	3.5								x			
" F28 SPIKSKAFT+FRAGM.	1	5.3		1	3.5				x		x		x			
" F29 NITBRICKA.	1	3.7		1	3.5								x			
" F31 SPIKSKAFT.	1	2.1		1	3.								x			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 954	foto neg nr efter Fv 964	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J19 F16	42	71					2	3				274	1	3	3				
" F17	42	71					1.2	3				274	1	3	3				
" F18	42	71					1.2	3				274	1	3	3				
" F19	42	71					1.2	3				274	1	3	3				
" F20	43	72					1.2	3				274	1	3	3				
" F21	43	72					2	3				274	1	3	3				
" F22	43	72					2	3				274	1	3	3				
" F23	43	72					1.2	3				274	1	3	3				
" F25	43	72					1.2	3				274	1	3	3				
" F26	43	72					1.2	3				274	1	3	3				
" F27	44	73					1.2	3				274	1	3	3				
" F28	44	73					1.2	3				274	1	3	3				
" F29	44	73					1.2	3				274	1	3	3				
" F31	44	73					1.2	3				274	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950324**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J19 F32 BLECK	1	4.6	1	3.5								x			
" F33 SPIK-NITHUVUD	1	10.9	1	3.5						x		x			
" F34 SMIDESAVFALL	1	19.	1	3.5						x	x	x			
" F35 "	1	4.8	1	3.								x			
" F36 "	1	15.1	1	3.5								x			
" F37 "	1	1.9	1	3.								x			
" F38 FRAGMENT	1	3.5	1	3.5						x	x				
" F39 NITBRICKA, SMIDESAVF.	1	19.4	1	3.5						x		x			
" F40 BLECK	1	5.2	1	3.5						x	x	x			
" F41 FRAGMENT	1	2.5	1	3								x			
" F42 TEN	1	3.1	1	3.								x			
" F43 BLECK	1	6.3	1	3.5						x		x			
" F44 TEN	1	3.2	1	3.								x			
" F45 FRAGMENT	1	5.5	1	3.						x		x			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.4	foto neg nr efter Fv 96.4	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J19F32	44	73					1.2	3				274	1	3	3				
" F33	44	73		x			2	3				274	1	3	3				
" F34	45	74	x	x			2	3				274	1	3	3				
" F35	45	74					1.2	3				274	1	3	3				
" F36	45	74					1.2	3				274	1	3	3				
" F37	45	74					1.2	3				274	1	3	3				
" F38	45	74	x	x			2	3				274	1	3	3				
" F39	45	74		x			2	3				274	1	3	3				
" F40	46	75	x	x			1.2	3				274	1	3	3				
" F41	46	75					1.2	3				274	1	3	3				
" F42	46	75					1.2	3				274	1	3	3				
" F43	46	75		x			2	3				274	1	3	3				
" F44	46	75					1.2	3				274	1	3	3				
" F45	46	75		x			1.2	3				274	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTHET VID FÖRVÄRNING

Horn 50-60 %
Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Trä
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950324**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J19F46 TEN	1	3.6	1	3								x			
" F47 SMIDESAVFALL	1	2.6	1	3						x		x			
" F48 NIT	1	12.8	1	3.5						x		x			
" F49 SMIDESAVFALL	1	9.1	1	3.5								x			
J18F7 BLECK	1.2	25	1	3.5.6					x	x	x	x			
" F9 TEN	1	9.4	1	3.5						x		x			
" F10 SMIDESAVFALL	1	1.8	1	3.5						x		x			
" F11 "	1	1.4	1	3						x		x			
" F12 TUNGA TILL BÄLTEBESL.	2	1.4	1	6											
" F13 SPIKSKAFT	1	2.2	1	3								x			
" F14 TEN	1	2.3	1	3.5								x			
" F15 "	1	4.6	1	3					x			x			
" F16 SPIK	1	4.6	1	3								x			
" F17 SPIKSKAFT	1	6.7	1	3								x			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 25.4	foto neg nr efter Fv 26.4	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J19 F66	47	76					1. 2	3				274	1	3	3				
" F47	47	76		x			1. 2	3				274	1	3	3				
" F48	47	76		x			1. 2	3				274	1	3	3				
" F49	47	76					2	3				274	1	3	3				
J18 F7	47	76	x	x	x		2					274	1			x			PARALOID B72 (3% w/w) (POLYETYL METAKRYLAT)
" F9	47	76		x	x		2	3				274	1	3	3				
" F10	48	77		x			2	3				274	1	3	3				
" F11	48	77		x			2	3				274	1	3	3				
" F12	48	77					2					1				x			
" F13	48	77					2	3				274	1	3	3				
" F14	48	77					2	3				274	1	3	3				
" F15	48	77			x		2	3				274	1	3	3				
" F16	48	77					1. 2	3				274	1	3	3				
" F17	48	77					1. 2	3				274	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben

Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950324**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J18F18 NIT	1	29.9	1	3.5					X	X		X			
" F19 "	1	14.4	1	3.5								X			
" F20 TEN	1	4.6	1	3								X			
" F21 "	1	4.1	1	3								X			
" F22 PILSPETS	1	1.5	1	3								X			
" F25 BLECK	1	9.1	1	3						X					
" F26 TEN	1	5	1	3.5								X			
" F27 SPIKSKAFT	1	1.9	1	3.5						X		X			
" F28 NIT	1	19.3	1	3				X				X			
" F29 "	1	13.2	1	3								X			
" F30 SMIDESAVFALL	1	20.5	1	3						X		X			
" F31 JÄRNFRAGMENT	1	1.7	1	3.5								X			
" F32 "	1	2.4	1	3								X			
" F33 TEN	1	4.7	1	3								X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 954	foto neg nr efter Fv 964	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J18 F18	48	77					1.2	3				274	1	3	3				
" F19	49	78					1.2	3				274	1	3	3				
" F20	49	78					1.2	3				274	1	3	3				
" F21	49	78					1.2	3				274	1	3	3				
" F22	49	78					1.2	3				274	1	3	3				
" F25	49	78					1.2	3				274	1	3	3				
" F26	49	78					1.2	3				274	1	3	3				
" F27	49	78					1.2	3				274	1	3	3				
" F28	49	78					1.2	3				274	1	3	3				
" F29	49	78					1.	3				274	1	3	3				
" F30	50	79					2	3				274	1	3	3				
" F31	50	79					2	3				274	1	3	3				
" F32	50	79					2	3				274	1	3	3				
" F33	50	79					1.2	3				274	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950324**
 Konserverat av **BOSSE ENASTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J18F34 TEN	1	0.9	1	3.5											
" F35 HÄSTSKOSÖM	1	8.6	1	3								X			
" F37 FRAGMENT	1	3.4	1	3.5						X		X			
" F38 HÄSTSKOSÖM	1	4.	1	3.5.7						X		X			
" F39 SPIK-NITSKAFT.	1	4.8	1	3.5						X		X			
" F40 SPIKSKAFT.	1	1.4	1	3.5								X			
" F41 NIT	1	11.6	1	3.5						X		X			
" F43 SMIDESAVFALL	1	6.4	1	3.5						X		X			
" F44 SPIKSKAFT	1	2.5	1	8								X			
" F45 NIT	1	15.5	1	5.8								X			
" F46 SMIDESAVFALL	1	11.1	1	5.8						X		X			
" F47 NITHUVUD	1	9.7	1	5.8						X		X			
" F48 NIT	1	4.4	1	5.8						X		X			
" F49 NITHUVUD	1	10.8	1	5.8								X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 254	foto neg nr efter Fv 264	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J18 F34	50	79					2	3				274	1	3	3				
" F35	50	79					1.2	3				274	1	3	3				
" F37	50	79					2	3				274	1	3	3				
" F38	50	79					1.2	3				274	1	3	3				
" F39	50	79					1.2	3				274	1	3	3				
" F40	51	80					1.2	3				274	1	3	3				
" F41	51	80					1.2	3				274	1	3	3				
" F43	51	80					1.2	3				274	1	3	3				
" F44	51	80					1.2	3				274	1	3	3				
" F45	51	80					1.2	3				274	1	3	3				
" F46	51	82					1.2	3				274	1	3	3				
" F47	52	81					1.2	3				274	1	3	3				
" F48	52	81					1.2	3				274	1	3	3				
" F49	52	81					1.2	3				274	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTHIGHET VID FÖRVÄRING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **01**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950324**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-5, horn-6, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J18F50 HÅSTKOSÖM	1	4.		1	5.8								x			
" F51 SPIK	1	10.7		1	3.8								x			
" F52 HÅSTKOSÖM	1	1.8		1	3.								x			
" F53 NITHUVUD	1	8.8		1	5.8						x		x			
" F54 SPIK	1	3.5		1	5.8								x			
" F55 SPIK?	1	0.9		1	3.5.								x			
" F57 NIT	1	13.3		1	3.5.						x		x			
" F58 HÅSTKOSÖM	1	3.6		1	3.5.								x			
" F59 SMIDESAVFALL?	1	10.1		1	3.5.						x		x			
" F60 NIT	1	18.9		1	3.5.						x		x			
" F61 SMIDESAVFALL	1	25.7		1	3.5.								x			
" F62 NIT	1	11.2		1	3.5.					x	x		x			
" F63 HÅSTKOSÖM	1	2.1		1	3.5.						x		x			
" F64 TEN	1	1.6		1	3								x			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.4	foto neg nr efter Fv 96.4	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J18 F50	52	81					1.2	3				274	1	3	3				
" F51	52	81					1.2	3				274	1	3	3				
" F52	52	81					1.2	3				274	1	3	3				
" F53	52	81					1.2	3				274	1	3	3				
" F54	52	81					2	3				274	1	3	3				
" F55	52	81					2	3				274	1	3	3				
" F57	53	82					1.2	3				274	1	3	3				
" F58	53	82					1.2	3				274	1	3	3				
" F59	53	82					1.2	3				274	1	3	3				
" F60	53	82					1.2	3				274	1	3	3				
" F61	53	80					1.2	3				274	1	3	3				
" F62	53	82					1.2	3				274	1	3	3				
" F63	54	83					1.2	3				274	1	3	3				
" F64	54	83					1.2	3				274	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT
Landskap 01
Socken Österlön
Festlagare SAM
Dnr
Datum 950524
Konservat av 80522
SFV Ant 95-4
SFV Dnr
Fnr Föremål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950324**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före konservering	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J18 F65 TEN	1	2.	1	3.						X		X			
" F66 NITHUVUD	1	3.3	1	3.5								X			
" F67 SPIKSKAFT	1	3.7	1	8.								X			
" F68 FRAGMENT	1	4.4	1	3.5								X			
" F69 TEN	1	3.1	1	3.5								X			
" F71 "	1	1.7	1	3.								X			
" F72 SMIDESAVFALL	1	12.6	1	3.5						X		X			
" F73 TEN	1	3.2	1	3.5								X			
" F74 SMIDESAVFALL	1	6.8	1	3.						X		X			
" F75 SPIKSKAFT	1	1.8	1	3.5						X		X			
" F76 JÄRNFRAGMENT	1	2.7	1	3.5								X			
" F77 "	1	3.7	1	3.5.8						X		X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 25.5	foto neg nr efter Fv 26.5	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övnigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J18 F65	54	83					1.2	3				274	1	3	3				
" F66	54	83					1.2	3				274	1	3	3				
" F67	54	83					1.2	3				274	1	3	3				
" F68	54	83					1.2	3				274	1	3	3				
" F69	54	83					1.2	3				274	1	3	3				
" F71	54	83					1.2	3				274	1	3	3				
" F72	55	84					1.2	3				274	1	3	3				
" F73	55	84					1.2	3				274	1	3	3				
" F74	55	84					2	3				274	1	3	3				
" F75	55	84					2	3				274	1	3	3				
" F76	55	84					2	3				274	1	3	3				
" F77	55	84					2	3				274	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVRINGSRAPPORT

Beställare
Söcker
Landskap

SFV nr
Konservat av
Datum

För Förmål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ö1*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *31-3-95*
 Konserverat av *AC Donielsson*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
78	18.4	7	3.5							X					
79	5.1	7	3.5							X					
80	7.4	7	3.5							X					
81	0.8	2	2.6							X					
82	21.5	7	3.5							X					
83	2.1	7	3.5							X					
84	1.5	2	2.6							X					
85	10.3	7	3.5							X					
86	5.7	7	3.5							X					
87	18.6	7	3.5							X					
88	1.1	7	3.5							X					
89	10.8	7	3.5							X					
91	21.7	7	3.5							X					
93	11.4	7	3.5					X		X					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	95.3	96.1	foto neg nr efter FV	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryll-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
78	148	112		X					2	2				175	7	3	3				
79	148	112		X					2	2				175	7	3	3				
80	148	112		X					2	2				175	7	3	3				
81	148	112		X					2					175	2	3	3				
82	149	112		X					2	2				175	7	3	3				
83	149	112		X					2	2				175	7	3	3				
84	149	112		X					2	2				175	7	3	3				
85	149	112		X					2	2				175	7	3	3				
86	149	112		X					2	2				175	7	3	3				
87	149	113		X					2	2				175	7	3	3				
88	150	113		X					2	2				175	7	3	3				
89	150	113		X					2	2				175	7	3	3				
91	150	113		X					2	2				175	7	3	3				
93	150	113		X					2	2				175	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

- Metall 15-40 %
- Glas 40-60 %
- Ben
- Horn 50-60 %
- Trä
- Textil 40-50 %

KONSERVRINGSRAPPORT

Landskap

Socken

Beställare

Dnr

Datum

Konservvétel sv

SFV Anr

SFV Dnr

Fnr Föremål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ö1*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *31-3-95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>94</i>	<i>7</i>	<i>4.2</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>95</i>	<i>7</i>	<i>17.4</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>96</i>	<i>2</i>	<i>8.7</i>	<i>7</i>	<i>3.6</i>						<i>X</i>					
<i>97</i>	<i>7</i>	<i>13.5</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>98</i>	<i>7</i>	<i>8.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>99</i>	<i>7</i>	<i>2.6</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>100</i>	<i>7</i>	<i>3.0</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>101</i>	<i>7</i>	<i>23.5</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>102</i>	<i>7</i>	<i>19.2</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>				<i>X</i>		<i>X</i>					
<i>103</i>	<i>7</i>	<i>6.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>104</i>	<i>7</i>	<i>4.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>7</i>	<i>7</i>	<i>1.9</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>2</i>	<i>7</i>	<i>4.4</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>3</i>	<i>7</i>	<i>3.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	953	961	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
94	150	113		X					2	2				175	7	3	3				
95	150	113		X					2	2				175	7	3	3				
96	151	113		X					2					-	2						
97	151	113		X					2	2				175	7	3	3				
98	151	114		X					2	2				175	7	3	3				
99	151	114		X					2	2				175	7	3	3				
100	151	114		X					2	2				175	7	3	3				
101	151	114		X					2	2				175	7	3	3				
102	152	114		X					2	2				175	7	3	3				
103	152	114		X					2	2				175	7	3	3				
104	152	114		X					2	2				175	7	3	3				
1	152	118		X					2	2				175	7	3	3				
2	152	118		X					2	2				175	7	3	3				
3	152	118		X					2	2				175	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-60 %
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap
Socken
Beställare
Dnr

Datum
Konsvererat av
SFV Anr
SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
49	7	37,9	7	3,5						X					
51	7	1,6	7	3,5						X					
52	7	8,1	7	3,5						X					
7	7	2,3	7	3,5						X					
2	7	3,9	7	3,5						X					
3	7	3,3	7	3,5						X					
5	7	12,0	7	3,5						X					
6	7	4,3	7	3,5						X					
7	7	2,4	7	3,5						X					
8	7	4,0	7	3,5						X					
9	7	10,8	7	3,5						X					
10	7	16,4	7	3,5						X					
11	7	7,8	7	3,5						X					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95,3	96,1	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryll-2 övnigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
49	159	123	X						2	2				175	7	3	3				
51	159	123	X						2	2				175	7	3	3				
52	159	123	X						2	2				175	7	3	3				
7	159	123	X						2	2				175	7	3	3				
2	159	123	X						2	2				175	7	3	3				
3	159	123	X						2	2				175	7	3	3				
5	160	123	X						2	2				175	7	3	3				
6	160	123	X						2	2				175	7	3	3				
7	160	124	X						2	2				175	7	3	3				
8	160	124	X						2	2				175	7	3	3				
9	160	124	X						2	2				175	7	3	3				
10	160	124	X						2	2				175	7	3	3				
11	160	124	X						2	2				175	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

- Metall 15-40 %
- Glas 40-60 %
- Ben
- Horn 50-60 %
- Trä
- Textil 40-50 %

KONSERVVERINGSRAPPORT
Landskap
Socken
Beställare
Datum
Konservverist av
SPV An
SPV Dr
Fnr Försmål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap
Socken
Beställare
Dnr

Datum
Konsvererat av
SFV Anr
SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
annan metall-3, trä-4,
ben- , horn-5, glas-6, annat
organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD

helt-1
delvis-2

MAGNETITTSKIKT

helt-1
delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

12

7

3.5

7

3.5

13

7

2.3

7

3.5

14

7

5.2

7

3.5

15

7

2.6

7

3.5

125

7

1458

7

3.5

X

X

126

7

7.7

7

3.5

X

127

7

5.8

7

3.5

128

7

4.6

7

3.5

129

7

4.0

7

3.5

X

130

7

6.2

7

3.5

X

131

7

4.6

7

3.5

X

132

7

2.4

7

3.5

133

7

5.6

7

3.5

X

134

7

2.4

7

3.5

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95,3 96.1 foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
12	160	124	X				2	2				175	1	3	3				
13	160	124	X				2	2				175	1	3	3				
14	161	124	X				2	2				175	1	3	3				
15	161	124	X				2	2				175	1	3	3				
125	162	115	X				2	2				175	1	3	3				
126	161	114	X				2	2				175	1	3	3				
127	161	114	X				2	2				175	1	3	3				
128	161	116	X				2	2				175	1	3	3				
129	161	116	X				2	2				175	1	3	3				
130	163	116	X				2	2				175	1	3	3				
131	163	116	X				2	2				175	1	3	3				
132	163	116	X				2	2				175	1	3	3				
133	163	116	X				2	2				175	1	3	3				
134	163	116	X				2	2				175	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVINGSRAPPORT

Landskap
Socken
Beställare
Datum
Konservat av
SPV Ant
SPV Dr
Fnr Försmål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ö1*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *31-3-95*
 Konserverat av *ALD*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
4	7	2.4		1	3.5											
5	7	0.5		1	3.5											
7	7	2.3		1	3.5											
8	7	5.2		1	3.5											
10	7	3.2		1	3.5											
11	7	4.3		1	3.5											
12	7	1.8		1	3.5											
13	7	2.9		1	3.5											
14	7	11.2		1	3.5											
15	7	12.5		1	3.5											
17	7	3.0		1	3.5											
18	7	2.8		1	3.5											
19	7	8.9		1	3.5											
20	7	3.1		1	3.5											

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3 96.1 foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
4	152	118		X			2	2				175	1	3	3				
5	152	118		X			2	2				175	1	3	3				
7	152	118		X			2	2				175	1	3	3				
8	153	118		X			2	2				175	1	3	3				
10	153	118		X			2	2				175	1	3	3				
11	153	118		X			2	2				175	1	3	3				
12	153	119		X			2	2				175	1	3	3				
13	153	119		X			2	2				175	1	3	3				
14	153	119		X			2	2				175	1	3	3				
15	154	119		X			2	2				175	1	3	3				
17	154	119		X			2	2				175	1	3	3				
18	154	119		X			2	2				175	1	3	3				
19	154	119		X			2	2				175	1	3	3				
20	154	119		X			2	2				175	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFFTUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-60 %
Ben 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *31-3-95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-5, horn-6, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>21</i>	<i>1</i>	<i>3.9</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>22</i>	<i>1</i>	<i>12.2</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>23</i>	<i>1</i>	<i>6.5</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>24</i>	<i>1</i>	<i>3.3</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>25</i>	<i>1</i>	<i>2.7</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>26</i>	<i>1</i>	<i>2.8</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>27</i>	<i>1</i>	<i>2.9</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>28</i>	<i>1</i>	<i>14.9</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>29</i>	<i>1</i>	<i>4.5</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>30</i>	<i>1</i>	<i>13.5</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>31</i>	<i>1</i>	<i>2.7</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>32</i>	<i>1</i>	<i>5.4</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>33</i>	<i>1</i>	<i>5.4</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>34</i>	<i>1</i>	<i>31.1</i>	<i>1</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3	96.1	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobäster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
21	154	119	X						2	2				175	7	3	3				
22	155	120	X						2	2				175	7	3	3				
23	155	120	X						2	2				175	7	3	3				
24	155	120	X						2	2				175	7	3	3				
25	155	120	X						2	2				175	7	3	3				
26	155	120	X						2	2				175	7	3	3				
27	155	120	X						2	2				175	7	3	3				
28	156	120	X						2	2				175	7	3	3				
29	156	120	X						2	2				175	7	3	3				
30	156	120	X						2	2				175	7	3	3				
31	156	121	X						2	2				175	7	3	3				
32	156	121	X						2	2				175	7	3	3				
33	156	121	X						2	2				175	7	3	3				
34	156	121	X						2	2				175	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ö1*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *31-3-95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
 annan metall-3, trä-4,
 ben-, horn-5, glas-6, annat
 organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
 delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
 orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD

helt-1
 delvis-2

MAGNETITSKIKT

helt-1
 delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

<i>35</i>	<i>7,2</i>	<i>0,3</i>	<i>1</i>	<i>3,6</i>													
<i>36</i>	<i>7</i>	<i>28,5</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>37</i>	<i>7</i>	<i>6,8</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>38</i>	<i>7</i>	<i>6,3</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>39</i>	<i>7</i>	<i>4,3</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>40</i>	<i>7</i>	<i>2,3</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>41</i>	<i>7</i>	<i>5,7</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>42</i>	<i>7</i>	<i>11,0</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>43</i>	<i>7</i>	<i>2,8</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>44</i>	<i>7</i>	<i>6,0</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>45</i>	<i>7</i>	<i>5,8</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>46</i>	<i>7,2</i>	<i>3,3</i>	<i>7</i>	<i>2,3,5,6</i>													
<i>47</i>	<i>7</i>	<i>23,1</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													
<i>48</i>	<i>7</i>	<i>22,4</i>	<i>7</i>	<i>3,1</i>													

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	95.3 96.1 foto neg nr efter FV	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
35	156	121		X			2	2				-	2						
36	156	121		X			2	2				175	7	3	3				
37	157	121		X			2	2				175	7	3	3				
38	157	121		X			2	2				-							
39	157	121		X			2	2				175	7	3	3				
40	157	122		X			2	2				175	7	3	3				
41	157	122		X			2	2				175	7	3	3				
42	157	122		X			2	2				175	7	3	3				
43	158	122		X			2	2				175	7	3	3				
44	158	122		X			2	2				175	7	3	3				
45	158	122		X			2	2				-							
46	158	122		X			2	2				175	7	3	3				
47	158	122		X			2	2				175	7	3	3				
48	158	122		X			2	2				175	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *juni -96*
 Konserverat av *ACO*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
18	7	6.6		7	3.5											
19	7	5.2		7	3.5											
20	7	2.5		7	3.5											
21	7	4.5		7	3.5											
22	7	1.6		7	3.5											
24	7	14.4		7	3.5											
25	7	8.2		7	3.5											
26	7	1.9		7	3.5											
27	7	7.6		7	3.5											
28	7	1.5		7	3.5											
31	7	4.6		7	3.5											
32	7	20.6		7	3.5											
33	7	8.2		7	3.5											
34	7	3.2		7	3.5											

34

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	95.3/4 96.1 foto neg nr efter FV	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryli-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
18	194	106					2	2				175	1	3	3				
19	194	106					2	2				175	1	3	3				
20	194	106					2	2				175	1	3	3				
21	194	106					2	2				175	1	3	3				
22	194	106					2	2				175	1	3	3				
24	194	107					2	2				175	1	3	3				
25	194	107					2	2				175	1	3	3				
26	194	107					2	2				175	1	3	3				
27	194	107					2	2				175	1	3	3				
28	195	107					2	2				175	1	3	3				
31	195	107					2	2				175	1	3	3				
32	195	107					2	2				175	1	3	3				
33	195	107					2	2				175	1	3	3				
34	195	107					2	2				175	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben

Horn 50-60 %
Trä

Textil 40-50 %

KONSERVINGSRAPPORT
Beställare
Söcken
Landskap
Datum
Konservat av
SPV Art
SPV Dnr
Fnr Föremål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Ekstorp*
 Beställare *S HM*
 Dnr

Datum *juni - 96*
 Konserverat av *ACO*
 SFV Anr *95-12*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
35	7	3.2	7	3.5											
36	7	9.2	7	3.5											
37	7	18.4	7	3.5											
38	7	5.4	7	3.5											
39	7	4.9	7	3.5											
40	7	9.0	7	3.5											
41	7	10.6	7	3.5											
43	7	3.7	7	3.5											
44	7	3.8	7	3.5											
45	7	6.6	7	3.5											
47	7	4.3	7	3.5											
48	7	4.4	7	3.5											
49	7	5.4	7	3.5											
50	2	0.6	7	3.6											

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Ål*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *juni -96*
 Konserverat av *BOB*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>51</i>	<i>7</i>	<i>17.5</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>53</i>	<i>7</i>	<i>4.5</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>54</i>	<i>7</i>	<i>8.4</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>55</i>	<i>7</i>	<i>7.6</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>56</i>	<i>7</i>	<i>4.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>57</i>	<i>7</i>	<i>2.1</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>58</i>	<i>7</i>	<i>10.1</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>59</i>	<i>2</i>	<i>2.3</i>	<i>7</i>	<i>3.6</i>											
<i>60</i>	<i>7</i>	<i>9.0</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>61</i>	<i>7</i>	<i>13.3</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>62</i>	<i>7</i>	<i>7.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>63</i>	<i>7</i>	<i>5.3</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>64</i>	<i>7</i>	<i>1.3</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											
<i>65</i>	<i>7</i>	<i>8.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>											

Landskap *HL*
Socken *Ekero*
Beställare *SHM*
Dnr

Datum *jan-96*
 Konserverat av *ACD*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

66	7	4.2	7	3.5
67	7	5.5	7	3.5
68	7	1.3	7	3.5
69	7	9.7	7	3.5
70	7	11.2	7	3.5
71	7	7.2	7	3.5
72	7	2.0	7	3.5
74	7	3.1	7	3.5
75	7	10.3	7	3.5
76	7	7.6	7	3.5

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3/ 14	96.1																	
		foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 aceton-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryll-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga	
66	200	111					2	2				175	1	3	3					
67	200	111					2	2				175	1	3	3					
68	200	111					2	2				175	1	3	3					
69	200	111					2	2				175	1	3	3					
70	200	111					2	2				175	1	3	3					
71	200	111					2	2				175	1	3	3					
72	200	111					2	2				175	1	3	3					
74	200	111					2	2				175	1	3	3					
75	200	111					2	2				175	1	3	3					
76	200	111					2	2				175	1	3	3					

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall	15-40 %
Horn	50-60 %
Trä	40-60 %
Textil	40-50 %
Ben	

KONSERVVERINGSRAPPORT

Landskap
Södra
Beställare
Datum
Konservatör
SEV Nr
SEV Dnr

Fnr Föremål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *ÖC*
 Socken *Ekstorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *juni -96*
 Konserverat av *ACD*
 SFV Anr *95-12*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
1	7	3.1	7	3.5												
2	7	5.4	7	3.5												
3	7	5.2	7	3.5												
5	7	8.2	7	3.5												
7	7	3.6	7	3.5												
8	7	3.0	7	3.5												
9	7	3.6	7	3.5												
10	7	1.4	7	3.5												
11	7	9.8	7	3.5												
12	7	2.9	7	3.5												
13	7	6.7	7	3.5												
14	7	10.5	7	3.5												
15	7	3.8	7	3.5												
16	7	6.3	7	3.5												

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	95.3/4 96.1	96.1	foto neg nr efter FV	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
1	2	101								2				175	1	3	3				
2	2	101								2				175	1	3	3				
3	2	101								2				175	1	3	3				
5	2	101								2				175	1	3	3				
7	2	101								2				175	1	3	3				
8	3	101								2				175	1	3	3				
9	3	101								2				175	1	3	3				
10	3	101								2				175	1	3	3				
11	3	101								2				175	1	3	3				
12	3	102								2				175	1	3	3				
13	3	102								2				175	1	3	3				
14	4	102								2				175	1	3	3				
15	4	102								2				175	1	3	3				
16	4	102								2				175	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-60 %
Ben 40-50 %

KONSERVRINGSRAPPORT
Landskap 15
Socken 15
Beställare 15
Datum 15
Konservat av 15
SFV Art 15
SFV Dnr 15
Fnr Föremål 15

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *nr*
 Socken *Ekelorp*
 Beställare *344*
 Dnr

Datum *juni-96*
 Konserverat av *BOB*
 SFV Anr *95-17*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
 annan metall-3, trä-4,
 ben-5, horn-6, glas-6, annat
 organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
 delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
 orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD

helt-1
 delvis-2

MAGNETITSKIKT

helt-1
 delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

<i>Li tv</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>3.3</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
<i>X</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>2.9</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>4.0</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>3</i>	<i>7</i>	<i>6.2</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>4.4</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>3.4</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9.8</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>2.9</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>3.4</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>1.2</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>9.9</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>0.9</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												
	<i>14</i>	<i>7</i>	<i>4.8</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>												

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3/ 14	96.1	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
1	3		102						2	2				175	7	3	3				
7	3		104						2	2				175	7	3	3				
2	5		104						2	2				175	7	3	3				
3	5		105						2	2				175	7	3	3				
4	5		105						2	2				175	7	3	3				
5	5		105						2	2				175	7	3	3				
6	5		105						2	2				175	7	3	3				
7	5		105						2	2				175	7	3	3				
8	5		105						2	2				175	7	3	3				
9	5		105						2	2				175	7	3	3				
10	5		105						2	2				175	7	3	3				
11	5		105						2	2				175	7	3	3				
12	6		106						2	2				175	7	3	3				
14	6		106						2	2				175	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

- Metall 15-40 %
- Horn 50-60 %
- Trä 40-50 %
- Ben

KONSERVRINGSRAPPORT

Landskap 5
Söcken
Bestånds
Nr

Datum
Konservat
SPV Nr
SPV Nr

Fnr Försmål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öland*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *jän-96*
 Konserverat av *ACB*
 SFV Anr *95-12*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
 annan metall-3, trä-4,
 ben-, horn-5, glas-6, annat
 organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
 delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
 orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD

helt-1
 delvis-2

MAGNETITSKIKT

helt-1
 delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flakor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

<i>7</i>	<i>1</i>	<i>4.3</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>													
<i>7</i>	<i>7</i>	<i>2.8</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>													
<i>77</i>	<i>2</i>	<i>0.1</i>	<i>7</i>	<i>3.6</i>													
<i>✓ 7</i>	<i>7</i>	<i>2.9</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>							
<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0.6</i>	<i>7</i>	<i>3.6</i>													
<i>3</i>	<i>7</i>	<i>6.8</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>													
<i>Lös- tynd 2</i>	<i>7</i>	<i>17.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>													
<i>5</i>	<i>7</i>	<i>16.4</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>													
<i>6</i>	<i>7</i>	<i>12.5</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>													
<i>7</i>	<i>2</i>	<i>3.2</i>	<i>7</i>	<i>3.6</i>													
<i>10</i>	<i>7.2</i>	<i>20.2</i>															
<i>11</i>	<i>7.2</i>	<i>5.1</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>													

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.3/ 14	961	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryll-2 övnigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
1	6	102								2				175	7	3	3				
1	6	102								2				175	7	3	3				
17	6								2					-	2						
1	6	106								2				175	7	3	3				
2	6								2					175	7	3	3				
3	6	106								2				-	2						
4	7	104								2				175	7	3	3				
5	7	104								2				175	7	3	3				
6	7	104								2				175	7	3	3				
7	7	104							2					-	2						
10	7	104							2					-	2						
11	7	111								2				175	7	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFÜKTIGHET VID FÖRVARING

- Mettall 15-40 %
- Horn 50-60 %
- Trä
- Textil 40-50 %
- Glas 40-60 %
- Ben

KONSERVRINGSRAPPORT
Landskap
Söcken
Beställare
Datum
Konservatör
SvD Nr
SvD Nr
För Föremål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Hamn*
 Socken *Ekero*
 Beställare *CHM*
 Dnr

Datum *jän-96*
 Konserverat av *ROD*
 SFV Anr *95-19*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
 annan metall-3, trä-4,
 ben-, horn-5, glas-6, annat
 organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
 delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
 orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD

helt-1
 delvis-2

MAGNETITSKIKT

helt-1
 delvis-2

glödpatina

krutor

sprickor

flakor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

Lilw
 16

7 30.1

7 3.5

17

7 6.8

7 3.5

18

7 3.0

7 3.5

19

7 4.0

7 3.5

20

7 8.7

7 3.5

21

7 4.6

7 3.5

22

7 9.7

7 3.5

23

7 1.9

7 3.5

24

7 9.5

7 3.5

X

25

7 6.0

7 3.5

26

7 5.4

7 3.5

27

7 4.4

7 3.5

X

28

7 21.2

7 3.5

59

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950420**
 Konserverat av **BOSSE ENESTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2,
 annan metall-3, trä-4,
 ben-, horn-5, glas-6, annat
 organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
 delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
 orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.

GENOMKORRODERAD

helt-1
 delvis-2

MAGNETITSKIKT

helt-1
 delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

J19. FNR 104 SPIK

" 105 SMIDESAVFALL

" 106 "ÄMNE TILL ARMBÅSTÄLSPELS

" 107 SPIKHUVUD

" 108 FRAGMENT.

" 109 "

" 110 SPIK

" 111 HÅSTOKOSÖM

" 112 OVALT BESLAG

" 113 NITBRICKA

" 114 TEN

" 115 SMIDESAVFALL

" 116 NIT

" 117 NITBRICKA

" 118 SMIDESAVFALL

1

9.5

1

3.5.8

x

1

11.1

1

3.5.8

x

1

21.1

1

3.5.8

x

1

9.6

1

3.5.

x

x

1

3.1

1

3.5.

x

1

3.4

1

8.

1

0.7

1

8.

1

3.8

1

5.8

x

1

5.2

1

8.

x

1

6.

1

3.

x

1

12.4

1

5.8.

x

1

11.5

1

5.8.

x

1

10.2

1

5.8.

x

1

5.7

1

5.8.

x

1

8.6

1

3.

x

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.4	foto neg nr efter Fv 96.7	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J19F104	27	50					2	3				275	1	5	7				
105	27	52					2	3				275	1	5	7				
106	27	52					2	3				275	1	5	7				
107	27	56					2	3				275	1	5	7				
108	27	56					2	3				275	1	5	7				
109	27	49					2	3				275	1	5	7				
110	27	56					2	3					1	1	1				
111	27	57					2	3				275	1	5	7				
112	27	54					2	3				275	1	5	7				
113	28	56					2	3				275	1	5	7				
114	28	50					2	3				275	1	5	7				
115	28	56					2	3				275	1	5	7				
116	28	51					2	3				275	1	5	7				
117	28	56					2	3				275	1	5	7				
118	28	53					2	3				275	1	5	7				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %
Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950420**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skittat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
J19 FNR119 TEN	1	2.	1	3.5.								x			
"120 NITBRICKA	1	6.7	1	5.8.								x			
"121 SMIDESAVFALL	1	14.9	1	3.5.								x			
"122 SPIK	1	2.1	1	3.5.								x			
"124 TEN	1	12.4	1	3.5.								x			
"239 SPIK	1	3.3	1	3.								x			
"240 HÅSTKOSÖM	1	8.4	1	3.								x			
L13 "7 TEN	1	10.7	1	3.5						x		x			
"8 NIT	1	6.6	1	3.5						x		x			
"9 "	1	11.2	1	3.5.						x		x			
"10 SPIK	1	8.	1	3.5.						x		x			
"12 BLECK	2	1.	1	3.6.											
L14 "1 HÅSTKOSÖM	1	7.	1	3.								x			
"4 FRAGMENT.	1	16.5	1	3.								x			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 954	foto neg nr efter Fv 96.7	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 aceton-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryli-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
J19F119	29	57					2	3				275	1	5	7				
120	29	49					2	3				275	1	5	7				
121	29	53					2	3				275	1	5	7				
122	29	54					2	3				275	1	5	7				
124	29	54					2	3				275	1	5	7				
239	29	57					2	3				275	1	5	7				
240	29	52					2	3				275	1	5	7				
L13 F7	29	48					2	3				275	1	5	7				
8	29	51					2	3				275	1	5	7				
9	30	51					2	3				275	1	5	7				
10	30	52					2	3				275	1	5	7				
12	30	57					2		x				1	1		x			
L14 F1	30	48					2	3				275	1	5	7				
4	30	53					2	3				275	1	5	7				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950420**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
L14 FNR6 SPIK	1	0.7	1	3.								X			
" 7 HÅSTKOSÖM	1	4.8	1	3.5.						X		X			
" 8 TEN	1	4.8	1	3.5.								X			
" 9 SPIK	1	8.1	1	3.5.								X			
" 10 HÅSTKOSÖM	1	9.5	1	3.5.						X		X			
" 11 "	1	3.5	1	3.5.						X		X			
" 12 "	1	5.1	1	3.5.								X			
" 14 TEN	1	2.8	1	5.								X			
" 15 "	1	1.8	1	3.5								X			
L15 " 1 "	1	1.6	1	3.								X			
" 2 SPIK	1	17.4	1	3.								X			
" 4 FRAGMENT	1	3.2	1	3								X			
" 6 NIT	1	6.	1	3.5.						X		X			
" 8 BLECK	1	8.2	1	3.5.						X		X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.4	foto neg nr efter Fv 96.7	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetone-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryli-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
L14 F6	30	49					2	3					1	5	7				
7	30	49					2	3				275	1	5	7				
8	30	49					2	3				275	1	5	7				
9	30	54					2	3				275	1	5	7				
10	31	53					2	3				275	1	5	7				
11	31	49					2	3				275	1	5	7				
12	31	49					2	3				275	1	5	7				
14	31	49					2	3				275	1	5	7				
15	31	49					2	3				275	1	5	7				
L15 F1	31	49					2	3					1	5	7				
2	31	50					2	3				275	1	5	7				
4	31	48					2	3				275	1	5	7				
6	31	48					2	3				275	1	5	7				
8	32	55					2	3				275	1	5	7				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-50 %
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950420**
 Konserverat av **BOSSE ENÄSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
L16 FNR1 SPIKSKAFT	1	3.8		1	3.5								X			
M12 " 1 FRAGMENT	1	3.2		1	3.5								X			
" 2 SPIKSKAFT	1	3.4		1	3.5								X			
" 3 JÄRNFÖREMÅL	1	19.2		1	3.5						X		X			
" 5 TEN	1	4.8		1	3.5					X	X		X			
" 7 FRAGMENT	1	3.4		1	3.5				X				X			
" 8 SPIK-NIT	1	6.1		1	3.5				X		X		X			
" 9 SMIDESAVFALL	1	39.4		1	3.5						X		X			
" 11 SPIK-NIT	1	4.1		1	3.5						X		X			
" 12 SPIKSKAFT	1	3.8		1	3.5				X				X			
" 14 SPIK	1	5.1		1	3.5								X			
" 15 FRAGMENT	1	2.		1	3.5								X			
" 16 NIT	1	13.4		1	3.5					X			X			
" 17 "	1	11.		1	3.5								X			
" 19 NITBRICKA	1	14.5		1	3.5					X	X		X			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.4	foto neg nr efter Fv 96.7	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övnigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
L16 FI	32	57					2	3				275	1	5	7				
M12 FI	32	56					2	3				275	1	5	7				
2	32	55					2	3				275	1	5	7				
3	32	53					2	3				275	1	5	7				
5	32	57					2	3				275	1	5	7				
7	32	49					2	3				275	1	5	7				
8	32	48					2	3				275	1	5	7				
9	32	53					2	3				275	1	5	7				
11	33	48					2	3				275	1	5	7				
12	33	48					2	3				275	1	5	7				
14	33	48					2	3				275	1	5	7				
15	33	49					2	3				275	1	5	7				
16	33	51					2	3				275	1	5	7				
17	33	50					2	3				275	1	5	7				
19	33	50					2	3				275	1	5	7				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTHIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap **Ö1**
 Socken **EKETORP**
 Beställare **SHM**
 Dnr

Datum **950420**
 Konserverat av **BOSSE ENGSTRÖM**
 SFV Anr **95-A**
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION	KORROSION	GENOMKORRODERAD	MAGNETITSKIKT	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.			täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	helt-1 delvis-2	helt-1 delvis-2									
M12 FNR 20 NIT	1	6.2	1	3.5								x			
" 21 NITBRICKA	1	2.8	1	3.5					x			x			
" 22 JÄRNBLECK	1	24.9	1	3.5								x			
" 23 TEN	1	8.1	1	3.5				x				x			
" 25 NIT	1	16.7	1	3.5								x			
" 26 HÅSTKOSÖM	1	4.2	1	3.5								x			
" 27 NIT	1	13.7	1	3.5								x			
" 28 TEN	1	6.5	1	3.5								x			
M13 " 1 SPIK	1	7.3	1	3.5					x			x			
" 2 "	1	12.2	1	3.5						x		x			
" 3 FRAGMENT	1	3.1	1	3.5						x		x			
" 4 SPIK	1	11.8	1	3.5								x			
" 5 "	1	3.1	1	3.5								x			
" 6 NIT	1	10.6	1	3.5						x		x			
" 7 SPIK	1	10.7	1	3.5						x		x			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV 25.5	foto neg nr efter FV 26.7	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övnigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
M12F20	33	54					2	3				275	1	5	7				
21	33	55					2	3				275	1	5	7				
22	34	53					2	3				275	1	5	7				
23	34	55					2	3				275	1	5	7				
25	34	51					2	3				275	1	5	7				
26	34	56					2	3				275	1	5	7				
27	34	51					2	3				275	1	5	7				
28	34	55					2	3				275	1	5	7				
M13F1	34	52					2	3				275	1	5	7				
2	34	51					2	3				275	1	5	7				
3	34	56					2	3				275	1	5	7				
4	35	52					2	3				275	1	5	7				
5	35	54					2	3				1	5	7					
6	35	51					2	3				275	1	5	7				
7	35	54					2	3				275	1	5	7				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTHIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

Landskap Ö1
Socken EKETORP
Beställare SHM
Dnr

Datum 950420
Konserverat av BOSSE ENGSTRÖM
SFV Anr 95-A
SFV Dnr

Fnr Föremål

[illegible]

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *ÖP*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *12-4-95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>29</i>	<i>7</i>	<i>27.4</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>30</i>	<i>7</i>	<i>2.4</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>31</i>	<i>7</i>	<i>2.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>32</i>	<i>7</i>	<i>2.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>33</i>	<i>7</i>	<i>4.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>34</i>	<i>7</i>	<i>19.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>35</i>	<i>7</i>	<i>4.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>36</i>	<i>7</i>	<i>4.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>37</i>	<i>7</i>	<i>3.0</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>38</i>	<i>7</i>	<i>1.4</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>39</i>	<i>7</i>	<i>1.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>40</i>	<i>7</i>	<i>3.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>41</i>	<i>7</i>	<i>3.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>42</i>	<i>7</i>	<i>37.9</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.4 foto neg nr efter Fv	96.7 röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
29	11	70		X			2	2				258	1	3	3				
30	11	73		X			2	2				258	1	3	3				
31	11	73		X			2	2				258	1	3	3				
32	11	74		X			2	2				258	1	3	3				
33	11	73		X			2	2				258	1	3	3				
34	11	70		X			2	2				258	1	3	3				
35	12	74		X			2	2				258	1	3	3				
36	12	72		X			2	2				258	1	3	3				
37	12	72		X			2	2				258	1	3	3				
38	12	73		X			2	2				258	1	3	3				
39	12	74		X			2	2				258	1	3	3				
40	12	74		X			2	2				258	1	3	3				
41	13	73		X			2	2				258	1	3	3				
42	13	70		X			2	2				258	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *GAM*
 Dnr

Datum *12-4-95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-9*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
43	7	5.6		7	3.5											
44	7	6.9		7	3.5											
45	7	4.1		7	3.5											
46	7	2.0		7	3.5											
47	7	8.8		7	3.5											
49	7	4.5		7	3.5											
50	7	4.0		7	3.5											
51	2			7	3.6											
52	7	12.3		7	3.5											
53	7	4.7		7	3.5											
54	7	51.6		7	3.5											
56	7	16.1		7	3.5											
57	7	3.5		7	3.5											
58	7	3.5		7	3.5											

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	95.4 96.7 foto neg nr efter FV	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryll-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
43	13	72		X			2	2				258	1	3	3				
44	13	72		X			2	2				258	1	3	3				
45	13	73		X			2	2				258	1	3	3				
46	13	73		X			2	2				258	1	3	3				
47	14	71		X			2	2				258	1	3	3				
49	14	72		X			2	2				258	1	3	3				
50	14	74		X			2	2				258	1	3	3				
51	14	74					2					\	2						
52	14	70		X			2	2				258	1	3	3				
53	14	71		X			2	2				258	1	3	3				
54	15	70		X			2	2				258	1	3	3				
56	15	71		X			2	2				258	1	3	3				
57	15	71		X			2	2				258	1	3	3				
58	15	73		X			2	2				258	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVINGSRAPPORT
Landskap
Söcken
Beställare
Datum
Konservat av
SPV Art
SPV Dnr
För Förelä

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *ÖP*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *12-4-95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-5, horn-6, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
<i>59</i>	<i>7</i>	<i>5.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>60</i>	<i>7</i>	<i>3.7</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>61</i>	<i>7</i>	<i>4.1</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>62</i>	<i>7</i>	<i>4.0</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>63</i>	<i>7</i>	<i>5.9</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>64</i>	<i>7</i>	<i>13.6</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>65</i>	<i>7</i>	<i>23.2</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>				<i>X</i>		<i>X</i>					
<i>66</i>	<i>7</i>	<i>12.8</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>67</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					
<i>68</i>	<i>7</i>	<i>2.7</i>		<i>7</i>	<i>2.7</i>						<i>X</i>					
<i>69</i>	<i>7</i>	<i>16.9</i>		<i>7</i>	<i>3.5</i>						<i>X</i>					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	95.4 foto neg nr efter Fv	96.7 röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikroblåster aluminium-1 glas-2 grovblåster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
59	15	72		X			2	2				258	1	3	3				
60	15	72		X			2	2				258	1	3	3				
61	16	73		X			2	2				258	1	3	3				
62	16	73		X			2	2				258	1	3	3				
63	16	72		X			2	2				258	1	3	3				
64	16	73		X			2	2				258	1	3	3				
65	16	70		X			2	2				258	1	3	3				
66	16	71		X			2	2				258	1	3	3				
67	17	74		X			2	2				258	1	3	3				
68	17	73		X			2	2				258	1	3	3				
69	17	71		X			2	2				258	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

	Metall 15-40 %
Hom 50-60 %	
Tra	Glas 40-60 %
Textil 40-50 %	Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *CHN*
 Dnr

Datum *12-4-95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-4*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL
 järn-1, Cu-legering-2,
 annan metall-3, trä-4,
 ben-5, horn-6, glas-6, annat
 organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION
 täckt med korrosion-1
 delvis täckt-2.

KORROSION
 blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
 orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRODERAD
 helt-1
 delvis-2

MAGNETITTSKIKT
 helt-1
 delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flagor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6.5</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>2</i>	<i>7</i>	<i>3.9</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>3</i>	<i>7</i>	<i>3.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>4</i>	<i>7</i>	<i>2.3</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>5</i>	<i>7</i>	<i>5.6</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>6</i>	<i>7</i>	<i>6.5</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>7</i>	<i>7</i>	<i>5.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>4</i>	<i>7</i>	<i>35.1</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>5</i>	<i>7</i>	<i>1.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>6</i>	<i>7</i>	<i>17.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>105</i>	<i>7</i>	<i>3.7</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>
<i>106</i>	<i>7</i>	<i>10.9</i>	<i>7</i>	<i>3.5</i>

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	96.4 foto neg nr efter Fv	96.7 röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobäster aluminium-1 glas-2 grovbäster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetan-2 etan-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
1	17	69		X			2	2				258	1	3	3				
2	17	69		X			2	2				258	1	3	3				
3	17	69		X			2	2				258	1	3	3				
4	18	69		X			2	2				258	1	3	3				
5	18	69		X			2	2				258	1	3	3				
6	18	69		X			2	2				258	1	3	3				
7	18	68		X			2	2				258	1	3	3				
4	18	68		X			2	2				258	1	3	3				
5	18	68		X			2	2				258	1	3	3				
6	19	68		X			2	2				258	1	3	3				
105	19	68		X			2	2				258	1	3	3				
106	19	68		X			2	2				258	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-60 %
Textil 40-50 %
Ben

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *CHN*
 Dnr

Datum *12-4-95*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-A*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
50	7	134	7	3.5											
51	7	2.9	7	3.5											
52	7	39.9	7	3.5											
53	7	5.0	7	3.5											
54	7	2.9	7	3.5											
55	7	13.9	7	3.5											
56	7	5.0	7	3.5											
57	7	2.6	7	3.5											
58	7	2.7	7	3.5											
59	7	35.0	7	3.5											
60	7	2.5	7	3.5											
61	7	1.5	7	3.5											
62	7	4.6	7	3.5											
63	7	7.2	7	3.5											

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	96.4 foto neg nr efter FV	96.7 röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobäslar aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryll-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
50	19	64		X			2	2				258	1	3	3				
51	19	64		X			2	2				258	1	3	3				
52	19	62		X			2	2				258	1	3	3				
53	20	63		X			2	2				258	1	3	3				
54	20	64		X			2	2				258	1	3	3				
55	20	62		X			2	2				258	1	3	3				
56	20	64		X			2	2				258	1	3	3				
57	20	63		X			2	2				258	1	3	3				
58	20	63		X			2	2				258	1	3	3				
59	21	62		X			2	2				258	1	3	3				
60	21	67		X			2	2				258	1	3	3				
61	21	67		X			2	2				258	1	3	3				
62	21	64		X			2	2				258	1	3	3				
63	21	63		X			2	2				258	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVRINGSRAPPORT
Landskap
Socken
Beställare
Datum
Konservatör
SPV Ant
SPV Dnr
Fnr Försmål

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Eketorp*
 Beställare *CHM*
 Dnr

Datum *12-4-95*
 Konserverat av *A-C Danielsson*
 SFV Anr *95-7*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITTSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
64	7	6.1	7	3.5						X					
65	7	31.4	7	3.5						X					
66	7	20.8	7	3.5						X					
67	7	15.9	7	3.5						X					
68	7	24.7	7	3.5						X					
69	7	3.5	7	3.5						X					
70	7	19.5	7	3.5						X					
71	7	8.4	7	3.5						X					
72	7	3.6	7	3.5						X					
73	7	7.3	7	3.5						X					
74	7	11.7	7	3.5						X					
75	7	3.7	7	3.5						X					
76	7	3.0	7	3.5						X					
77	7	2.0	7	3.5						X					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före FV	964 foto neg nr efter FV	967 röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övnigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
64	21	63		X			2	2				258	1	3	3				
65	22	65		X			2	2				258	1	3	3				
66	22	65		X			2	2				258	1	3	3				
67	22	62		X			2	2				258	1	3	3				
68	22	63		X			2	2				258	1	3	3				
69	23	64		X			2	2				258	1	3	3				
70	23	63		X			2	2				258	1	3	3				
71	23	64		X			2	2				258	1	3	3				
72	23	65		X			2	2				258	1	3	3				
73	23	67		X			2	2				258	1	3	3				
74	23	64		X			2	2				258	1	3	3				
75	24	64		X			2	2				258	1	3	3				
76	24	67		X			2	2				258	1	3	3				
77	24	67		X			2	2				258	1	3	3				

* REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVÄRING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben

Horn 50-60 %
Trä
Textil 40-50 %

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap *Öl*
 Socken *Skarp*
 Beställare *SHM*
 Dnr

Datum *12-4*
 Konserverat av *AC Danielsson*
 SFV Anr *95-9*
 SFV Dnr

Fnr Föremål

	MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
78	7	4.3		7	3.5						X					
79	7	2.4		7	3.5						X					
80	7	1.7		7	3.5						X					
81	7	2.0		7	3.5						X					
82	7	5.6		7	3.5						X					
83	7	4.7		7	3.5						X					
84	7	8.2		7	3.5						X					
85	7	12.8		7	12.8						X					
86	7	10.4		7	3.5						X					
87	7	3.7		7	3.5						X					
88	7	3.7		7	3.5						X					
89	7	3.4		7	3.5						X					
90	7	3.4		7	3.5						X					
91	7	2.2		7	3.5						X					

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	96.4 foto neg nr efter Fv	96.7 röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA / min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferry-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
78	24	66		X			2	2				258	1	3					
79	24	66		X			2	2				258	1	3					
80	24	67		X			2	2				258	1	3					
81	24	67		X			2	2				258	1	3					
82	24	66		X			2	2				258	1	3					
83	24	66		X			2	2				258	1	3					
84	25	63		X			2	2				258	1	3					
85	25	64		X			2	2				258	1	3					
86	25	65		X			2	2				258	1	3					
87	25	66		X			2	2				258	1	3					
88	25	66		X			2	2				258	1	3					
89	25	66		X			2	2				258	1	3					
90	25	66		X			2	2				258	1	3					
91	25	66		X			2	2				258	1	3					

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Horn 50-60 %
Trä 40-50 %
Glas 40-60 %
Ben

KONSERVRINGSRAPPORT
Landskap
Socken
Beställare
Datum
Konservat av
SPV Nr
SPV Dr
För Förmål

Landskap *Öl*
Socken *Eketorp*
Beställare *SHM*
Dnr

Datum 12-4-95
Konserverat av AC Danielsson
SFV Anr 95-A
SFV Dnr

Fnr Föremål

92	7	5.7	7	3.5
93	7	15.6	7	3.5
94	7	7.7	7	3.5
95	7	5.6	7	3.5
96	7	6.4	7	3.5
97	2	3.4	7	3.6
99	7	4.3	7	3.5
100	7	3.4	7	3.5
101	7	3.6	7	3.5
103	7	6.4	7	3.5

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Ög
 Socken Linköping, kv Basfiolen
 Beställare SHM
 Dnr

Datum 950608
 Konserverat av BOSSE ENASTRÖM
 SFV Anr 95-A
 SFV Dnr

Fnr Föremål

		MATERIAL jäm-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.	Vikt före gram	Tidigare konservering	KORROSION täckt med korrosion-1 delvis täckt-2.	KORROSION blå-1, beige-2, brun-3, röd-4, orange-5, grön-6, vit-7, svart-8.	GENOMKORRODERAD helt-1 delvis-2	MAGNETITSKIKT helt-1 delvis-2	glödpatina	krustor	sprickor	flagor	skiktat	sten/grus	kolrester	träfragment	se bilaga
345	VERKTYG, MUNGIGA	1.	88.4		1	2.3.5.				x				x			
333	TEN	1.	39.6		1	2.3.5.						x		x			
259	SKAFT	1	14.4		1	3.5.								x			
324	FÖREMÅL		0.6		1	8.											
323	TEN	1.	5.8		1	2.					x			x			
371	STAPEL	1	18.1		1	2.3.5.								x			
342	TRÅD	2.	0.2		1	3.6.											
206	FÖREMÅL	1	24.3		1	2.3.5.								x			
408	REDSKAP	1	36.1		1	2.3.5.				x		x		x			
397	SPIK	1	0.8		1	3.5.								x			
447	BESLAG	1	40.1		1	3.5.				x		x		x			
247	FÖREMÅL	1	48.5		1	3.5.				x		x		x			

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv 95.3	foto neg nr efter Fv 96.6	röntgen neg nr	skalpell	tång	fiberborste	roterande trissa-1 borste-2	mikrobläster aluminium-1 glas-2 grovbläster-3	ultraljudsvibrator	EDTA2% min	elektrolys	urlakning / dygn	avfettning propanol-1 acetol-2 etanol-3	torkning / dygn	YTSKYDD vaxning / dygn	lackning	tannin-1 ferryl-2 övrigt-3	ingen åtgärd	anmärkning * se bilaga
345	171	130						3											
333	173	131					2	3				275	1	5	7				
259	167	127					2	3				275	1	5	7				
324	166	126				x			x	2			1						
323	166	126			x		2	3				275	1	5	7				
371	168	127					1.2	3				275	1	5	7				
342	165	126					2						1	1		x			
206	167	127					1.2	3				275	1	5	7				
408	174	135			x			3				275	1	5	7				
397	167	126					1.2	3					1	5	7				
447	175	136					2	3				275	1	5	7				
247	170	130					1.2	3				275	1	5	7				

* REKOMMENDERAT RELATIV LÜFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Metall 15-40 %
Glas 40-60 %
Ben
Trä
Textil 40-50 %

Landskap Ög
Socken Linköping, kv DOMKYRKO PARKEN
Beställare SHM
Dnr

Datum 950608
Konserverat av BOSSE ENGSTRÖM.
SFV Anr 95-A
SFV Dnr

Fnr Föremål

MATERIAL

järn-1, Cu-legering-2, annan metall-3, trä-4, ben-, horn-5, glas-6, annat organiskt material-7, övrigt-8.

Vikt före gram

Tidigare konservering

KORROSION

täckt med korrosion-1
delvis täckt-2.

KORROSION

blå-1, beige-2, brun-3, röd-4,
orange-5, grön-6, vit-7, svart-8,

GENOMKORRADERAD

helt-1

MAGNETITSKIKT

helt-1
delvis-2

glödpatina

krustor

sprickor

flavor

skiktat

sten/grus

kolrester

träfragment

se bilaga

246/10 FÖREMÅL

1.

26.1

1

23.5.7

X

X

x

246/5 BESLAG

1.

16.

1

2.3.5.7.

X



246/5

BEHANDLING
foto neg nr före
Fv 95.3

128

skalpelli

fiberborste

2	3
---	---

ultraljudsvibrator

elektrolýs

275

1

lackning

ingen åtgärd

anmärkning * se bilaga

	Horn 50-60 %	Metall 15-40 %
Trä		Glas 40-60 %
Textil 40-50 %		Ben