

KONSERVERINGSRAPPORT

Landskap Up RAA nr: 230-232 och 76
 Socken Vänge
 Fastighet, kvarter
 Beställare Up Uppilandsmuseet
 Dnr / Inv nr 421-1460-1998 34331-34334

Datum 99-12-13
 Konservator L Samsskog
 SFV Anr 99-17

Löp. nr K	Fnr Föremål	Antal:	MATERIAL 1-järn, 2-Cu-legering, 3-öv. metall, 4-trä, 5-ben, horn, 6-glas, 7-annat organiskt material, 8-övrigt	Vikt före / g	Tidigare konserverad	KORROSION 1-täckt med korrosion, 2-delvis täckt	Korrosion 1-blå, 2-beige, 3-brun, 4-röd, 5-orange, 6-grön, 7-vit, 8-svart	Genomkorroderad 1-helt, 2-delvis	Magnetiskt 1-helt, 2-delvis	glödpatina	krutor	sprickor	flakor	skittat	sten/grus	kolrester	träfragment
	4 Beslag (2 fragm)	3	1	99.8		2	2 5					X	X				
	72 spik	1	1	8.2		1	2				X						
	73 hästsko	1	1	42.1		2	2 5				X	X					
	173 hästkosöm	1	1	4.4		1	2										
	204 spik	1	1	1.8		2	2 5						X				
	225 beslag	4	1	137.0		2	2 5					X	X	X	X		X
	229 beslag	1	1	60.0		1	3								X		X
	231 hästkosöm	1	1	4.2		2	2 5					X	X				
	270 hästkosöm	1	1	3.7		2	2 5					X	X				
	275 hästkosöm	1	1	5.8		2	2 3 5						X				
	284 föremål	1	1	23.1		2	5				X	X			X		
	285 föremål	1	1	55.0		2	2 5				X						
	286 spik	1	1	3.5		2	3 5					X	X				
	287 spik	1	1	7.5		2	2 5				X		X				

Fnr	BEHANDLING foto neg nr före Fv	foto neg nr efter Fv	röntgen neg nr	avlägsnande av tidigare ytskydd	tång / skalpell	Pensel 1-fiber, 2-glasfiber	Roterande 1-trissa, 2-stålbörste, 3-fiberbörste	Blåster 1-aluminium, 2-glas	ultraljudsvibrator	EDTA 1-pasta, 2-lösning	Urlakning avjon. vatten / dygn	Avfettning 1-propanol, 2-aceton, 3-etanol	vacuumtorkning / dygn	Limning 1-Paraloid B-72, 2-Karlssons klister 3-cyanoakrylat, 4-epoxy, 5-övrigt	Ytskydd 1-vaxbad, 2-vax i lacknaffa, 3-Paraloid B-72, 4-övrigt	ingen åtgärd	se bilaga	Anmärkning
4							1	2			113	3	3		1			
72							1	2			113	3	3		1			
73							1	2			113	3	3		1			
173							2	2			113	3	3		1			
204							2	2			113	3	3		1			
225							1	2			113	3	3		1			
229							1	2			113	3	3		1			
231							1	2			113	3	3		1			
270							1	2			113	3	3		1			
275							1	2			113	3	3		1			
284							1	2			113	3	3		1			
285							1	2			113	3	3		1			
286							2	2			113	3	3		1			
287							1	2			113	3	3		1			

Paraloid B-72=polyetylmetakrylat
Karlssons klister=cellulosa nitrat och polyvinylacetat

REKOMMENDERAT RELATIV LUFTFUKTIGHET VID FÖRVARING

Ben	50-60%	Mettall	15-40%
Horn		Glas	40-60%
T-rå		Tyvärt	40-50%